



Fiche technique



Conditionnement en Pot de 5 kg

WESER-LISSE RENOVATION

Description du produit

Weser Lisse Rénovation est un produit destiné à la rénovation de la pierre reconstituée de type de fabrication « vibro-pressée » pour lui donner un aspect lisse, fermé et homogène. Il est notamment utilisé pour les appuis et seuils.

Il s'agit d'une impression industrielle microporeuse et hydrofuge, ayant un bon pouvoir masquant, à séchage rapide, sans odeur, et lessivable.

Caractéristiques :

Impression styrène acrylique mate hydrodiluable.
Classification AFNOR (NFT 30-003) Famille I Classe 7b2

- Viscosité : Thixo
- Densité NFT30 020 : $1,37 \pm 0.15$
- Extrait sec en poids NFT30 013 : $64\% \pm 5\%$
- Teneur en COV : $<23 \text{ g/L}$
- Brillance sous angle 60° : satiné 10%

Rendement théorique : pour une épaisseur sèche de 50 microns : $7,4 \text{ m}^2/\text{kg}$ ou $10,1 \text{ m}^2/\text{L}$.

Recommandations

Limite de conservation : 12 mois en emballage d'origine rigoureusement fermé, hors gel et fortes chaleurs (dans local tempéré et aéré).

A utiliser de préférence dans les 30 jours après ouverture.

Ne pas appliquer en plein soleil.

T° du support : $+3^\circ\text{C}$ minimum au dessus du point de rosée,

T° ambiante : $+5$ à 35°C , Hygrométrie : $< 65\%$

Nettoyage du matériel avec de l'eau avant séchage.

Il doit être utilisé sur matériaux secs, sains et dépoussiérés.

	Blanc	Gris	Ton Pierre
Code EAN	3660227029740	3660227029757	3660227029733

Mode d'Utilisation

Equipement nécessaire :

Pistolet airless, pneumatique, rouleau, brosse.

Mode d'emploi :

Bien homogénéiser le produit sous agitation mécanique avant emploi.

Épaisseur recommandée : 30 à 50 μm secs

Séchage : 20°C , 65% Humidité Relative

En rénovation, généralement une seule couche suffit.

Si vous souhaitez un effet plus lisse et plus fermé, appliquer une deuxième couche que vous nous recommandons de diluer à l'eau de 5 à 10%.

La première couche doit être sèche au toucher avant l'application de la deuxième couche (durée très variable en fonction des conditions météorologiques).

Origine du produit :

Fabriqué par :

CHANET PEINTURES

9, rue Raymond Brosse. 93430.VILLETANEUSE.FRANCE

Tél.+33 (0)1 48 22 19 19

Distribué par :

WESER SAS

F.37130 Mazières de Touraine

Tél.+33 (0)247 962 323

