

# Fiche Technique

## GRANULIT G34

DE RYCK  
true to nature



Date 03/02/2020



Couleur		ref. Plaquettes	ref. Angles	
ROUGE		DR PKG G34	DR PKG G341	
Dimensions		Plaquettes	Angles	Tolérances
Longueur		200 mm	200+100 mm	± 5 mm
Largeur		50 mm	50 mm	± 5 mm
Epaisseur		11 mm	11 mm	± 3 mm
Emballage		Plaquettes	Angles	
Boîtes		Boîtes carton	Boîtes carton	
Poids/boîte		15 kg	8,5 kg	
Surface ou longueur/boîte		Environ 1 m <sup>2</sup>	Environ 1,76 ml	Avec joints 10 mm
Pièces/boîte		Environ 75 pcs	Environ 30 pcs	
Palettes		Europalettes	Europalettes	
Boîtes/palette		66 boîtes	66 boîtes	
Poids/palette		990 kg	561 kg	
Caractéristiques techniques			Testées selon	
Résistance à la compression minimum		35 MPa (*)		NF EN 12390-3
Résistance à la flexion minimum		4 MPa (*)		NF EN 13748-2
Coefficient d'absorption d'eau maximum		9% (*)		NF EN 13369
Air occlus minimum		4%		NF EN 12350-7
Masse volumique		1800 - 2200 kg/m <sup>3</sup> (*)		NF EN 12390-7
Gel-dégel		Pas de changement / 25 cycles gel-dégel (*)		NF EN 13198
Utilisation				
Usage intérieur		oui - Classe A+ (**)		ISO 16000-3;-6
Usage extérieur		oui		

(\*) Ces valeurs ont été validées par tests CERIB - Rapport d'essai 11 DQI 897 du 09/12/2014

(\*\*) Ce classement «Emission air intérieur» a été établi par Bureau Veritas - Rapport d'analyse N° D 191214-12404-002 du 20/02/2015