

Fiche Technique

GRANULIT G54

DE RYCK
true to nature



Date 03/02/2020



Couleur	ref. Plaquettes	ref. Angles	
ROUGE	DR PKG G54	DR PKG G541	
Dimensions	Plaquettes	Angles	Tolérances
Longueur	200 mm	200+100 mm	± 5 mm
Largeur	60 mm	60 mm	± 5 mm
Epaisseur	15 mm	15 mm	± 3 mm
Emballage	Plaquettes	Angles	
Boîtes	Boîtes carton	Boîtes carton	
Poids/boîte	17 kg	13 kg	
Surface ou longueur/boîte	Environ 1 m ²	Environ 2 ml	Avec joints 10 mm
Pièces/boîte	Environ 66 pcs	Environ 30 pcs	
Palettes	Europalettes	Europalettes	
Boîtes/palette	60 boîtes	60 boîtes	
Poids/palette	935 kg	780 kg	
Caractéristiques techniques	Testées selon		
Résistance à la compression minimum	35 MPa (*)	NF EN 12390-3	
Résistance à la flexion minimum	4 MPa (*)	NF EN 13748-2	
Coefficient d'absorption d'eau maximum	9% (*)	NF EN 13369	
Air occlus minimum	4%	NF EN 12350-7	
Masse volumique	1800 - 2200 kg/m ³ (*)	NF EN 12390-7	
Gel-dégel	Pas de changement / 25 cycles gel-dégel (*)		NF EN 13198
Utilisation			
Usage intérieur	oui - Classe A+ (**)		ISO 16000-3;-6
Usage extérieur	oui		

(*) Ces valeurs ont été validées par tests CERIB - Rapport d'essai 11 DQI 897 du 09/12/2014

(**) Ce classement «Emission air intérieur» a été établi par Bureau Veritas - Rapport d'analyse N° D 191214-12404-002 du 20/02/2015