

Fiche Technique

MUROK SIERRA M40

DE RYCK
true to nature



Date dernière mise à jour : 27/02/2015



Couleur	ref. Plaquettes	ref. Angles	
BLANC	DR PKG M40	DR PKG M401	
Dimensions	Plaquettes	Angles	Tolérances
Longueur	irrégulier	irrégulier	
Largeur	irrégulier	irrégulier	
Epaisseur	irrégulier	irrégulier	
Emballage	Plaquettes	Angles	
Boîtes	Boîtes carton	Boîtes carton	
Poids/boîte	15 kg	15 kg	
Surface ou longueur/boîte	Environ 0,5 m ²	Environ 1 ml	Avec joints
Palettes	Europalettes	Europalettes	
Boîtes/palette	44 boîtes	45 boîtes	
Poids/palette	660 kg	675 kg	
Caractéristiques techniques	Testées selon		
Résistance à la compression minimum	46,9 MPa (*)		NF EN 12390-3
Résistance à la flexion minimum	6,0 MPa (*)		NF EN 13748-2
Coefficient d'absorption d'eau maximum	11,2% (*)		NF EN 13369
Masse volumique	2040 kg/m ³ (*)		NF EN 12390-7
Gel-dégel	Pas de changement / 25 cycles gel-dégel (*)		NF EN 13198
Utilisation			
Usage intérieur	oui - Classe A+ (**)		ISO 16000-3;-6
Usage extérieur	oui		

(*) Ces valeurs ont été validées par tests CERIB - Rapport d'essai 11 DQI 897 du 09/12/2014

(**) Ce classement «Emission air intérieur» a été établi par Bureau Veritas - Rapport d'analyse N° D 191214-12404-002 du 20/02/2015