

Fiche Technique

MUROK STRATO M83

DE RYCK
true to nature



Date 26/05/2016



Couleur		ref. Plaquettes	ref. Angles	
GRIS TERRE		DR PKG M83	DR PKG M831	
Dimensions		Plaquettes	Angles	Tolérances
Longueur		irrégulier	irrégulier	
Largeur		irrégulier	irrégulier	
Epaisseur		irrégulier	irrégulier	
Emballage		Plaquettes	Angles	
Boîtes		Boîtes carton	Boîtes carton	
Poids/boîte		20 kg	17,5 kg	
Surface ou longueur/boîte		Environ 0,5m ²	Environ 1,3 ml	
Palettes		Europalettes	Europalettes	
Boîtes/palette		44 boîtes	45 boîtes	
Poids/palette		880 kg	787,5 kg	
Caractéristiques techniques			Testées selon	
Résistance à la compression minimum		46,9 MPa (*)		NF EN 12390-3
Résistance à la flexion minimum		6,0 MPa (*)		NF EN 13748-2
Coefficient d'absorption d'eau maximum		11,2% (*)		NF EN 13369
Masse volumique		2040 kg/m ³ (*)		NF EN 12390-7
Gel-dégel		Pas de changement / 25 cycles gel-dégel (*)		NF EN 13198
Utilisation				
Usage intérieur		oui - Classe A+ (**)		ISO 16000-3;-6
Usage extérieur		oui		

(*) Ces valeurs ont été validées par tests CERIB - Rapport d'essai 11 DQI 897 du 09/12/2014

(**) Ce classement «Emission air intérieur» a été établi par Bureau Veritas - Rapport d'analyse N° D 191214-12404-002 du 20/02/2015