

Fiche Technique

MUROK STRATO M85

DE RYCK
true to nature



Date 26/05/2016



Couleur		ref. Plaquettes	ref. Angles	
GRIS NUANCÉ		DR PKG M85	DR PKG M851	
Dimensions		Plaquettes	Angles	Tolérances
Longueur		irrégulier	irrégulier	-
Largeur		irrégulier	irrégulier	
Epaisseur		irrégulier	irrégulier	
Emballage		Plaquettes	Angles	
Boîtes		Boîtes carton	Boîtes carton	
Poids/boîte		20 kg	17,5 kg	
Surface ou longueur/boîte		Environ 0,5m ²	Environ 1,3 ml	
Palettes		Europalettes	Europalettes	
Boîtes/palette		44 boîtes	45 boîtes	
Poids/palette		880 kg	787,5 kg	
Caractéristiques techniques			Testées selon	
Résistance à la compression minimum		46,9 MPa (*)		NF EN 12390-3
Résistance à la flexion minimum		6,0 MPa (*)		NF EN 13748-2
Coefficient d'absorption d'eau maximum		11,2% (*)		NF EN 13369
Masse volumique		2040 kg/m ³ (*)		NF EN 12390-7
Gel-dégel		Pas de changement / 25 cycles gel-dégel (*)		NF EN 13198
Utilisation				
Usage intérieur		oui - Classe A+ (**)		ISO 16000-3;-6
Usage extérieur		oui		

(*) Ces valeurs ont été validées par tests CERIB - Rapport d'essai 11 DQI 897 du 09/12/2014

(**) Ce classement «Emission air intérieur» a été établi par Bureau Veritas - Rapport d'analyse N° D 191214-12404-002 du 20/02/2015