



Fiche technique



PAREMENT MURAL MADURA

Description du produit

Usage : Parements Muraux

Matière : Teck

Aspect : Bois, grain droit à ondulé, parfois irrégulier

Utilisation : Intérieur

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : Boîte de 1 pièce
352 boîtes par palette

Dimension Palette : 90x119x112 cm

Condition de stockage : Intérieur

Caractéristiques techniques

Durabilité : excellente (classe 1 – très durable)

Résistance aux insectes et champignons très élevée (grâce aux huiles naturelles du bois)

Résistance à l'eau et à l'humidité : idéal pour bateaux, salles de bain

Stabilité dimensionnelle : très bonne (peu de déformation)

Module de rupture (MOR) ~100 Mpa

Module d'élasticité (MOE) ~11 000 MPa

Classement au feu : D-s2, dO

Non compatible chaleur.




Référence : PLQMADTK

Réglementations - Certifications – Marquages



Dimensions du produit



Épaisseur 0,8 à 1,5 cm fonction du relief naturel du bois

Version : 08/08/25

PAREMENT MURAL MADURA

| Désignation Article | Coloris | Référence Weser | Matière | Qté/ bte | m ² / bte | Kg/Bte +/-10% | Kg/m ² +/-10% | Pièces /m ² * | m ² / palette | Poids palette | Code EAN |
|---------------------|-----------|-----------------|---------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Plaquette MADURA | Brun doré | PLQMADTK | Teck | 1 | 0,09 | 1 | 12 | 12 | 10,56 | 377 kg | 3660227091426 |

* Arrondi à l'unité supérieure



Conseils de pose :

Consulter notre Guide de Pose sur notre site Weser.fr

Type de pose : **Pose linéaire, sans joint**

Estimatif des consommations et du poids total au m² : environ 13 kg dont 12 kg de Plaquettes et 0,5 kg de colle

Mastic colle polymère.

Recommandation d'utilisation d'un pistolet à cartouche.

Pose par simple encollage des plaquettes, en faisant légèrement glisser les plaquettes sur le support pour disposer d'un surplus de colle au niveau des joints invisibles.

Produit de protection : huile spécial teck en se référant aux instructions du fabricant

Estimatif du temps de pose : 1h /m² pour les plaquettes.



Retrouvez nos
produits sur weser.fr